

RIMAKONTAKT

Primaire d'adhérence



Référence	Emballage
FM17119	20Kg

Référence	Emballage
FM17117	5Kg

Domaines d'applications : RIMANN RimaKontakt est un primaire d'adhérence destiné, à l'intérieur, au traitement de supports minéraux qui par leur densité importante ainsi que leur faible porosité (comme par ex. béton lisse, ancienne peinture, carrelage, toile de verre, ...), ne permettent pas une application directe de l'enduit de plâtre.

RIMANN RimaKontakt permet ainsi d'accroître l'adhérence entre de tels supports peu adéquats et certains enduits à base de ciment ou plâtre possédant une adhérence assez faible.

Support : Les surfaces à traiter doivent être stables, sèches, propres, dépoussiérées, exempt de particules instables et de traces d'huiles de décoffrage.

Précaution d'emploi : La température à l'application et pendant le séchage du primer, doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Mise en œuvre :

1. Avant d'entamer le travail, il est impératif de bien mélanger le contenu du seau.
2. RIMANN RimaKontakt est prêt à l'emploi, et sera appliqué mécaniquement à l'aide d'un rouleau en laine ou d'une brosse.
3. Appliquer grassement le RIMANN RimaKontakt sur le support. La coloration visible du RIMANN RimaKontakt permet d'évaluer immédiatement que l'application est complète et uniforme.
4. Enfin, il faut attendre que le support soit sec avant de le recouvrir d'un enduit.

PS : La période entre le durcissement du RIMANN RimaKontakt et le début des travaux d'enduisage sera écourtée au maximum afin d'éviter le dépôt de poussières de chantier.

Le temps de séchage dépend de la nature du support et des conditions atmosphériques.

Consommation : Environ 300g/m²

Nettoyage : Après usage, nettoyer immédiatement à l'eau les outils utilisés.

Les souillures provoquées par l'utilisation du RIMANN RimaKontakt doivent être enlevées à l'eau quand elles sont encore fraîches.

La matière sèche peut être dissoute progressivement avec un diluant pour résine ou un dissolvant pour peinture à base de dispersion.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement : Seau de 20Kg N° EAN : 5945762011626

Conseils : RIMANN RimaKontakt ne peut être mélangé avec d'autres produits au risque de modifier fortement ses caractéristiques.

Normes : Valeur limite CE pour ce produit (Cat. A/h) : 50g/l (2007) / 30g/l(2010).

Ce produit contient au maximum 20g/l VOC.